



FIȘĂ DE DATE TEHNICE



TS EN 1871,
TS EN 1436 ve
Karayolları Teknik
Şartnamesine
uygundur.

It has been
formulated to meet
the requirements
of the **EN 1871**,
EN 1436
and Highways
Technical



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

- Clasa: Vopsea de marcare rutieră cu două componente
- Informații privind aplicarea: Aparate și utilaje speciale de aplicare.
- Numele produsului: Vopsele de vopsea: MF 21 Fiat
- Culoare: Alb

INFORMAȚII DESPRE APLICAȚIE

Informații Privind Pregătirea Suprafeței și Aplicare

Înainte de aplicarea MF 21, zona trebuie să fie uscată și ferită de praf, grăsime și alte murdării.

Uscarea are loc prin reacția chimică generată de amestecarea componentei B sub formă de pulbere cu componenta A lichidă. Astfel, vopseaua trebuie aplicată în maximum 7 minute după amestecarea componentei B.

Peste amestec se toarnă mărgelile de sticlă pentru a-i spori efectul reflectorizant.

Nu se aplică pe timp de zi, vara și în aer cald.

Timp de Uscare: 10-25 min.

Max. Umiditate: %85

MF 21 ALB

VOPSEA BICOOMPONENTĂ PENTRU MARCAJE RUTIERE

Vopseaua noastră de marcaj rutier pe bază de rășină MMA bicomponentă "MF 21", este o soluție ideală pentru trecerile de pietoni, liniile de oprire și marcajele de zgomot, benzi de semnalizare, care joacă un rol important în siguranța traficului.

Vopselele de marcare rutieră cu două componente au o mare rezistență fizică și chimică și se lipesc de suprafață prin întărire cu ajutorul întăritorului cu reacția care are loc ca urmare a amestecării componentelor în anumite cantități.

Acesta a fost conceput pentru a îndeplini cerințele standardului TS EN 1871, TS EN 1436 și a specificațiilor tehnice pentru autostrăzi.

Grosimea peliculei de vopsea poate fi cuprinsă între 1 mm și 5 mm.

CANTITĂȚI DE CONSUM DE PRODUS ȘI DE PERLE DE STICLĂ

Consumul de vopsea (grosimea filmului de 2mm- 3mm)	4-6 kg / m ²
Mărgelile de sticlă	500 g / m ²

Notă: Valorile din tabel sunt valori teoretice.

Cantitatea de consum poate fi modificată în funcție de suprafață și condițiile meteorologice.

PROPRIETĂȚI FIZICE

- Culoare: alb
- Vâscozitate: 13 ±1
- Densitate: 2,00 g/ml. ± 0,05
- Clasa factorului de luminozitate: LF6 / B ::= 0,80
- Stabilitate la depozitare: 6 și peste
- Îmbătrânire UV: UV 1

RAL 9016	RAL 5015	RAL 1023	RAL 6001
RAL 9017	RAL 2004	RAL 3020	RAL 7040

Acesta poate fi produs în culorile dorite, în conformitate cu codurile de culoare selectate din catalogul RAL.

FIȘĂ DE DATE TEHNICE

MF 21 ALB

VOPSEA BICOMPONENTĂ PENTRU MARCAJE RUTIERE

CONDIȚII DE AMBALARE ȘI DEPOZITARE

- **Pachet:** 25 kg I tambur
- **Depozitare:** Depozitați în spații interioare uscate și ventilate în mod regulat, păstrați departe de foc.
- **Perioada de valabilitate:** Data de expirare este de un an de la data de producție .